

Produktblad.

November 2021

FLEXIGUM PASTE.

Flexigum paste er en bituminøs vandtætningsmembran med høj fleksibilitet og elasticitet.



Bitum Nordic A/S, Porsborgparken 5, 9530 Støvring.
CVR - 29407525

Tekniske specifikationer	Vægt (gr./ml.):	1,20
	Brudforlængelse:	> 1200 %
	Resistent over for vandtryk 4mm membran ved atmosfærisk tryk, 48 timer:	Vandtæt
	Varmeresistens:	100 C°
	Fleksibilitet i kolde omgivelser ned til:	- 20°
Udførelse	Kan påføres med rulle, pensel eller sprøjtes på med airless sprøjte.	
Dæklag	Forbrug 1,5kg/m2 svarer til 1 lag á 1,2 mm tømbran. 6-8 timers tørring mellem hver lagpåføring.	
Tørretid	Tørretider er afhængige af årstid og vejr-situation. Berørings tør efter 8 timer. Heltør efter 1 uge. Membranen er regnfast efter 12 timer.	
Emballage	18kg plastspand. Må ikke opbevares under 5c°	
Rengøring	Rulle, pensel og sprøjte rengøres med terpentins straks efter brug.	
OBS Vigtigt!	Der anbefales brug handsker og beskyttelsesbriller når der arbejdes med Flexigum paste.	

Produktbeskrivelse:

Flexigum anvendes til udvendig tætning af fundamenter, kældervægge, dæk, radon sikring og andre overflader der på anden måde er i kontakt med jord. Flexigum er baseret på en særlig bitumen emulsion, tilsat en koncentration af polymer latex af høj kvalitet. Det er nemt at påføre og kræver ikke opvarmning.

Anvendelsesområde:

Flexigum paste anvendes som forseglingsmateriale samt radonbeskyttelse.

Forbehold:

Overfladen SKAL være ren og fri for olier, smuds og betonkrater, samt slebet eller rengjort.

Forberedelse:

Overfladen skal før påføring være fri for enhver form for skidt, støv, fedt og løsepartikler. Smalle og dybe huller eller afskallede områder skal fyldes med beton tilsat en polymerberiget cementblanding.

Arbejdsbeskrivelse:

Primer skal benyttes før paste. Primer 105 anbefales eller en fortyndet udgave (1:3) af flexigum paste. Primer skal tørre i ca. 30 minutter herefter kan påsmøring af flexigum paste påbegyndes.

Bemærkninger:

Flexigum bør ikke opbevares ved temperaturer under 5° C.
Vask hænder med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

Miljø deklARATIONER og mærkninger:

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.
EAK-kode: 17 09 03